



Testresultat på sprutmålning med "Matt vit inomhus" linoljefärg.

Fabrikat: Ottosson

Sprutning med 21-munstycke, ca. 100 bar. Outspädd

Dimm- stänk/ cm² ca. 50-60 punkter.

Sprutning med 19-munstycke, ca. 100 bar. Outspädd

Fungerar bäst i testet

Dimm- stänk/cm² ca. 30-40 punkter.

Sprutning med 17-munstycke, ca. 100 bar. Outspädd

Dimm- stänk/cm² ca. 40-50 punkter

Kommentarer:

Färgen doftar endast linolja.

Dammfilter och skyddsglasögon skall användas.

Sprutavstånd bör max ligga på 40 cm

Föreslår storlek 19 på munstycket, då det ger minst dimbildning.

Täckförmåga: Extremt hög 100%

Påminner om den gamla alkydfärgen.

Anders Norén

konsultmaleri@hotmail.se
Lyngby 175
247 99 GENARP
Tel: 0723-285410