

LinSåpabehandling

Underhåll såpaskurat

På såpskurat underlag som skall underhållas kan man använda **en cirka** 5% såpa i en spann med kallt/ljummet vatten. Är ytan utsatt för starkt slitage kan man öka mängden såpa. Skura i träets fiberriktning och skölj.

Nytt trä

25 % såpa och 75% vatten blandas, skura på fuktat trä, låt torka. Upprepa behandlingen tre gånger. **Använd mindre mängd** såpa var gång. Som underhållsrengöring blanda en lösning på 1 del såpa och 16 delar vatten (ca 2 dl per liter). Eller vid rengöring av lätt smutsad yta c:a 0,5 dl såpa per liter vatten.

Gammalt trä

Blanda 10-20% såpa i en hink med kallt/ljummet vatten. Vät golvet med vanligt kallt vatten skura sen med såplösningen. **På de ställen där golvet är kraftigt nedsmutsat kan man tillsätta mer koncentrerad såpa.** Låt inte ren såpa torka upp fläckvis på golvet då det kan ge fläckigt utseende. Skölj efter skurning med rent vatten. Sug upp smutsvatten med slamsug anpassad för vatten uppsugning eller torka upp men trasa. Upprepa tills vattnet är rent.

Läder/skinn

Vi fick ett kul tips från en taxichaufför som sa att det bästa medlet att rengöra smutsiga lädersäten med är 1 del linoljesåpa blandat med 8 delar vatten. Duscha med blomspruta och torka med trasa. När ytan är ren låt den självtorka.

Färgbortagning med såpa

Täck ytan som skall rengöras med såpa, antingen att du dränker ett beslag i såpa eller att du håller såpa på en yta och täcker in med tjockplast. Låt stå en dag eller två, rengör sen med vatten. Fungerar på många färgtyper. Kläder som fått linoljefärg på sig kan **skrubbas** med linoljesåpa och sen läggas i blöt, man kan även använda såpa i tvättmaskinen. Det kan ta tid att få rent ett av färg genomdräkt tyg men det är oftast görbart.